

II. Naprawy nawierzchni poprzez wyrównanie warstwą kłińca

Zakres prac obejmuje :

1. Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
2. Wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniem kamiennym twardym o grubości warstwy po zagęszczeniu od 7 do 10cm.

- oczyszczenie istniejącej nawierzchni z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze,
- oskardowanie istniejącej nawierzchni,
- rozścielenie kłińca z wyrównaniem pod szablon,
- zagęszczenie mechaniczne ułożonej warstwy kłińca z polaniem wodą,
- regulacja urządzeń obcych (zawory wodne lub gazowe) z ręcznym zagęszczeniem fragmentu ułożonej warstwy.

Przewidywana ilość nawierzchni do wyrównania – 3000m²

Dopuszcza się tylko kruszywo naturalne.

Nie dopuszcza się kruszywa dolomitowego !

Kruszywo - kliniec musi spełniać wymagania wg PN – EN 13242 / 2004

Ilość wbudowanego kłińca będzie uzależniona od bieżących potrzeb.

Udzielenie gwarancji na wykonane prace minimum 12 miesięcy.